



Saxa Gres
THE CIRCULAR FACTORY

PRODUCT
PORCELAIN STONEWARE
Size: 40x80 cm / Thickness: 2 cm

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features		STANDARD EN 14411 Allegato Annex G, BIA, UGL	NORMA Norm	VALORE RAGGIUNTO Average Value	
	Lunghezza e larghezza Length and width	±0,6%	ISO 10545-2	Conforme According	
	Spessore Thickness	±5%			
	Rettilinearità spigoli Linearity	±0,5%			
	Ortogonalità Wedging	±0,5%			
Planarità Warpage	±0,5%				
	Assorbimento d'acqua Water absorption	E≤0,5% Max 0,6%	ISO 10545-3	Conforme According	
	Resistenza alla flessione Flexual strenght	Min. 35 N/mm ² . Singolarmente Min. 32 N/mm ²	ISO 10545-4	Resistenza a flessione Flexual strenght 46,3 N/mm ²	
	Resistenza alla rottura Breaking strenght	Spessore Thickness ≥7,5 mm Min 1300N	ISO 10545-4	Sforzo medio Average stress 12022N	Carico medio Average load 6181 N
	Resistenza al Gelo Frost Resistance	Richiesto Required	ISO 10545-12	Ingelivo Frost-proof	
	Resistenza all'attacco chimico Resistance to chemicals	GB MIN	ISO 10545-13	GLA	
	Resistenza alle macchie Resistance to stains	Valore dichiarato Daclared value	ISO 10545-14	5	
	Resistenza allo Scivolamento Assessment of slip resistance	Richiesto Required	DIN 51-130	R11	
	Cessione di Piombo e Cadmio Lead and Cadmium Discharge	Non richiesto Not required	ISO 10545-15	Al limite di rilevamento Than instrument limit	